

Wall Primer Pro

Propriétés du produit

Peinture d'apprêt extra riche résistant aux alcalis qui produit un fini mat. Elle assure un fond uniforme, saturé et homogène, d'une qualité parfaite pour la finition des plafonds ou des murs. Idéale d'utilisation pour les surfaces de plâtre ou de béton.

- Peinture d'apprêt
- Corsés supplémentaire
- Mat



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Apprêt du plâtre, béton, placoplâtre recouvert de carton et surfaces remplies avant de peindre avec de la peinture pour plafond et mur.

Également utilisé pour la peinture d'apprêt sur feutre de verre, tissu de verre et feutre de fibre.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant et en ponçant.

Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.

Les décolorations causées par l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées avec Fluren 49.

Poncer la surface pour obtenir une finition mate au besoin.

Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés.

Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être préparées avec une couche d'apprêt Flügger Sealer.

Application

Pinceau, rouleau ou spray.

Choisissez votre outil/ustensile en fonction de la finition désirée.

Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction.

Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.

Température du produit pour peinture en spray : min. 12 °C.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches.

L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet.

Commencez toujours par un test d'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme.

Résultat attendu

Surface protégée, mate.

Terminer le traitement avec la peinture Flügger Pro dans la brillance et la couleur souhaitées pour obtenir le meilleur résultat possible.

Veillez noter !

Sur les supports farinants et sur un mastic d'étanchéité à base de plâtre, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt Flügger Sealer Non-drop.

Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.

La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Brillant	Mat
Densité (kgs/l)	1.44
Poids de la matière sèche en %	64
Volume de la matière sèche en %	49
Rendement nominal (m²/l)	8
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	4
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Émission selon la norme EN16000-9:2006 (< µg/m²h après 28 jours)	20
Dilution	À l'eau. Peut être dilué 5-10% à la pulvérisation.
Nettoyage des outils, etc.	À l'eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

décembre 2025

Remplace la version TDS

juillet 2025