

RELOOKING ET DÉCORATION

FABRIQUÉ EN
FRANCE



LAISSE VISIBLE LE VEINAGE DU BOIS

SUBLIM' BOIS

- **Relooking et protection aisés pour parquets, escaliers, rambardes en bois, sols stratifiés.**
- Couleurs illimitées. Aspect cire. Opaque. Primaire et finition 2 en 1.
- Direct sur supports déjà vitrifiés, vernis en bon état sans aucune remise à nu.
- Direct sur bois neufs préparés non tanniques : déco et protège.
- Idéal pour sols stratifiés à relooker.
- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et aux taches.
- Résistance similaire à un vitrificateur polyuréthane monocomposant.
- Fort trafic ou usage public : recouvrir par 1 couche de **VITRIFICATEUR RÉSISTANCE ULTRA MAULER®**.
- Ancienne huile : **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® + SUBLIM' BOIS.**
- Adhérence parfaite pour éviter toute remise à nu du support.
- Permet d'obtenir un noir profond pour scènes de théâtre.

UTILISATION

Tous bois bruts, vernis, vitrifiés. Sols stratifiés. Parquets, planchers, escaliers. Rambardes.

FINITION & TEINTE

Aspect cire. Blanc et existe en 3 bases à teinter.

CONDITIONNEMENT

BLANC ET BASE EXTRA-PÂLE : 1L - 2,5L.
BASE MEDIUM : 0,95L - 2,375L.
BASE NEUTRE : 0,93L - 2,325L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 30 min environ.
Égrenable & recouvrable : 3 h environ.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter, rouleau microfibre 10-12 mm.
Pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide visqueux, prêt à l'emploi.
Liants : résines acryliques autoréticulantes, polycarbonates techniques.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) :
eau, dérivés d'esters de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE).
Extrait sec massif : environ 46 à 48% selon les teintes.
Densité (à 20°C) : environ 1,06 à 1,22 selon les teintes.

TUTO VIDEO



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TEINTABLE



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 10 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

Les bases à teinter ne peuvent être vendues en l'état.

SUBLIM' BOIS

PRÉPARATION DES FONDS

Travailler sur supports préparés, propres, secs (humidité du bois inférieure à 10%), dégraissés, sains et dépoussiérés.

- **Parquets, escaliers bois bruts/neufs** : poncer au 120. Bien égrener. Dégraisser au préalable à l'acétone si bois gras (exotiques).
- **Parquets, escaliers déjà vitrifiés** : si bonne adhérence de l'ancienne finition, égrener au 150, bien dépoussiérer. Nettoyer/dégraisser au **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**. Bien rincer et laisser sécher.
- **Anciens revêtements non stables, bois huilés** : remettre à nu le support. Poncer au 40, puis 80 puis 120. Bien dépoussiérer.
- **Bois tanniques bruts ou partiellement bruts (Chêne, Châtaignier...)** : sur bois bruts préparés, appliquer au préalable 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- **Stratifiés** : égrener au 150, bien dépoussiérer. Nettoyer/dégraisser au **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**. Bien rincer et laisser sécher.
- **Anciens parquets cirés** : décirer avec **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**. Poncer au 40, 80 et enfin 120. Bien dépoussiérer.
- Si nécessaire, appliquer **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite comptabilité du produit avec le support en faisant un test au préalable.

APPLICATION

- Agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer 1 couche de **SUBLIM' BOIS** sans surépaisseurs et en croisant les passes.
- Égrener au 150 si aspérités. Bien dépoussiérer.
- Appliquer une seconde couche (voire 2 pour le blanc).
- **Fort trafic ou usage public** : recouvrir par 1 couche de **VITRIFICATEUR RÉSISTANCE ULTRA MAULER®**.
- **Rendre mat SUBLIM' BOIS** : appliquer 1 couche de **VITRIFICATEUR ULTRA-MAT CRISTAL MAULER®** ou **VITRIFICATEUR RÉSISTANCE ULTRA MAT-SOIE MAULER®** selon trafic.
- **Mains courantes de rampes d'escalier** : renforcer **SUBLIM' BOIS** avec 1 couche de **VERNIS TOTAL RESIST' MAULER®**.

Ne pas appliquer au-dessous de 15°C. Après séchage complet, prendre des précautions pendant quelques jours. Nettoyer de suite, à l'eau, les taches et le matériel.

ENTRETIEN

- **Courant** : aspirateur, balai, microfibre humidifiée avec savon doux.
- **Décrassage/dégraissage** : **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**.
- Ne pas employer un produit d'entretien dans le mois qui suit la vitrification. Proscrire les produits abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I, 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

>100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/peinture-parquet-sublombois-sans-odeur/>